

## سیم جوش زیر پودری SW-45

### توضیحات

سیم جوش زیر پودری SW-45 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای ۲/۴، ۳/۲، ۴ و ۵ تولید می‌گردد. برای افزایش چقرمگی فلز جوش این سیم جوش انتخاب مناسبی می‌باشد.

### استاندارد و ترکیب شیمیایی

استاندارد		C	Mn	Si	P	S	Mo
AWS A5.23 ISO 14171(S4Mo) DIN/EN (EA3)	Max	0.17	2.25	0.25	0.025	0.025	0.65
	Min	0.07	1.65	-	-	-	0.45

### بسته‌بندی

به صورت بسته‌بندی‌های ۲۵۰ الی ۳۵۰ کیلوگرمی بشکه‌ای (HOSPTEL)  
به صورت بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی بر روی حلقه‌های فلزی (BASKET SPOOL) و کیوم پک (VAC PACK)