

سیم جوش زیر پودری SW-47

توضیحات

سیم جوش زیر پودری SW-47 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای ۲/۴، ۳/۲، ۴ و ۵ تولید می‌گردد که ترکیب این سیم با پودرهای (SF-876) و (SF-878) و (SF-879) برای ساخت لوله‌های انتقال نفت و گاز شیرین و گاز ترش تا گرید X80 مناسب است.

استاندارد و ترکیب شیمیایی

استاندارد		C	Mn	Si	P	S	Mo	B	Ti
AWS A5.23 ISO 14171(S2MoTiB) DIN/EN (EA2TiB)	Max	0.17	1.35	0.35	0.025	0.025	0.65	0.03	0.30
	Min	0.05	0.95	-	-	-	0.45	0.005	0.05

بسته بندی

به صورت بسته‌بندی‌های ۲۵۰ الی ۳۵۰ کیلوگرمی بشکه‌ای (HOSPEL)
به صورت بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی بر روی حلقه‌های فلزی (BASKET SPOOL) و کیوم پک (VAC PACK)