

سیم جوش زیر پودری SW-49

توضیحات

سیم جوش زیر پودری SW-49 مطابق استانداردهای ISO 14171A و AWS در سایزهای ۲/۴، ۳/۲، ۴ و ۵ تولید می‌گردد که ترکیب این سیم با پودرهای (SF-878) و (SF-879) برای ساخت لوله‌های انتقال نفت و گاز خصوصا گاز ترش تا گرید X80 مناسب است. برای افزایش چقرمگی فلز جوش در دماهای پایین در خطوط لوله‌سازی انتخاب این سیم جوش در یکی از وایرها ایده‌آل می‌باشد.

استاندارد و ترکیب شیمیایی

استاندارد		C	Mn	Si	P	S	Mo	B	Ti
AWS A5.23 ISO 14171(S3MoTiB) DIN/EN (EA4TiB)	Max	0.08	1.25	0.30	0.015	0.005	0.60	0.016	0.16
	Min	0.06	1.15	0.20	-	-	0.45	0.01	0.012

بسته‌بندی

به صورت بسته‌بندی‌های ۲۵۰ الی ۳۵۰ کیلوگرمی بشکه‌ای (HOSPTEL)
به صورت بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی بر روی حلقه‌های فلزی (BASKET SPOOL) و کیوم پک (VAC PACK)
* در صورت سفارش مشتری تولید می‌شود.