

سیم جوش تیگ SW-80T

توضیحات

سیم جوش تیگ SW-80T برای جوشکاری تیگ فولادهای ساختمانی با استفاده از گاز آرگون کاربرد دارد و در قطرهای 1.0 الی 3.0 میلی‌متر و طول 100 سانتی‌متر تولید می‌گردد.

استاندارد و ترکیب شیمیایی

استاندارد		C	Mn	Si	S	P
AWS 5.18 ER70S-6	Max	0.15	1.25	1.8	0.03	0.03
	Min	0.05	0.8	1.4	-	-

خواص مکانیکی فلز جوش بر حسب درصد

استحکام تسلیم (Mpa)	استحکام کششی (Mpa)	ازدیاد طول (%)	مقاومت به ضربه ISO - V(J)
			-30°C
400-450	550-650	20-24	100-130